Papier Photo Premium Glacé

Un papier fin au rendu et au toucher similaires à la photo traditionnelle !

CARACTÉRISTIQUES

- GRAMMAGE ..... **250 g**
- ÉPAISSEUR ..... **0,18 mm**
- BLANCHEUR (ISO) **94%**
- OPACITÉ **90%**
- FINITION ..... **glacée**
- MANDRIN ..... **2“**
- ENCRE ..... **ColorFast™/UltraChrome™**
- UTILISATION ..... **intérieure**

APPLICATIONS

- POSTERS ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS
- REPRODUCTION GRAND FORMAT
- PORTRAITS
- PRÉSENTATION FINALE

CIBLES

- SERVICES D'IMPRESSION
- PHOTOGRAPHES
- LABORATOIRES PHOTO
- STUDIOS DE CRÉATION

COMPATIBILITÉ

RÉSUMÉ MARKETING

Véritable avancée technologique, le Papier Photo Premium Glacé est un support à base de RC (Resin Coated) au rendu et à la longévité exceptionnels jusqu'à 140 ans*.
Sa base papier lui confère une sensation et un aspect équivalents aux supports photos argentiques. Sa couche d'absorption micro-poreuse permet un séchage ultra-rapide des encres. Sa finition Glacé satisfera les utilisateurs les plus exigeants désirant reproduire des photos de haute résolution, au large spectre colorimétrique comme s'il s'agissait de véritables tirages argentiques.

POINTS FORTS

- **Base RC (resin coated), Couche glacée**
  - > Excellente planéité même en forts encrages
  - > Aspect photo traditionnelle
  - > Séchage instantané
- **Images vives en couleur, excellente saturation des couleurs**
- **Haute stabilité des couleurs (encres ColorFast™)**
- **Bonne résistance dans le temps jusqu'à 140 ans***

FORMAT	G/M	RÉFÉRENCE	GENCOD	STYLUS PRO 7000	STYLUS PRO 9000/10000	STYLUS PRO 7500/7600	STYLUS PRO 9500/10000CF	STYLUS PRO 9600/10600
24” x 30,5 m	166	C13S041390	10343831766	–	–	•	•	•
36” x 30,5 m	166	C13S041391	10343831773	–	–	–	•	•
44” x 30,5 m	166	C13S041392	10343831780	–	–	–	•	•
24” x 30.5 m	250	C13S041638	10343842182	–	–	•	•	•
36” x 30,5 m	250	C13S041639	10343842199	–	–	–	•	•
44” x 30.5 m	250	C13S041640	10343842205	–	–	–	•	•

** Sur imprimantes STYLUS PHOTO 2000P et STYLUS PRO 7500/7600/9500/9600/10000CF/10600. Les valeurs de résistance à la lumière sont basées sur des données calculées par EPSON au moyen de méthode d'accélération. Ce sont des valeurs estimées en conditions d'exposition intérieure avec protection de verre et qui ne tiennent pas compte d'éventuels facteurs extérieurs comme le fumée de cigarette ou la contamination à l'ozone… Les critères du test de vieillissement d'EPSON : lumière fluorescente, intensité : 70 K Lux, 24°C, humidité : 60%, sous verre : 2mm, perte de 30% sur les couleurs CMJ (densité optique = 1), Calcul de la longévité : intensité totale / (500 lux x 10 heures x 365j = 1 an).*

oto • photo • photo • photo • photo • photo • photo • photo • photo • photo • photo •